AY-P0301

2K ACRYLIC PRIMER FILLER

ПРОДУКТ

Грунт	**AY-P0301**	
Отвердитель	**H0301 standart**	5:1
Растворитель	**R0301 standard**	0-20%
	R0301 fast	0-20%

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА

- AY-P0301 - это двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель, предназначенный для ремонтных работ.
- AY-P0301 обладает отличной изоляционной способностью, а также очень хорошей адгезией к различным шпаклевкам, грунтовкам и краскам, надлежащим образом отвержденным и отшлифованным.
- Необходимо применять в установках, соответствующих Директиве 1999/13 / ЕС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	2-х компонентный акрил
Удельный вес	1,6 kg/l at 20ºC
Цвет	Светло серый

	Как грунт наполнитель	*Каквыравнивающий грунт*	*Бес шлифовки*	
Толщина сухой пленки:	70-90 microns	50 microns	30 microns	За слой
Содержание твердых ве	73%	64%	64%	Готовой смеси
VOC :	438 g/l AY-P0301 472 g/l	535 g/l	533 g/l	Готовой смеси
Расход :	9 - 18 m^2/l	12 -18 m^2/l	16 - 18 m^2/l	За слой

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

	ОЧИСТКА	ШЛИФОВКА	ФИНИШНАЯ ОЧИСТКА
Старое покрытие	R 1201	P240/400	R 1201
Пластик	---	---	---
Сталь	---	---	---
Оцинкованная сталь	---	---	---
Алюминий	---	---	---

Для применения других материалов обратитесь в Техническую Службу (SAT).

NORDFLEX

AY-P0301

2K ACRYLIC PRIMER FILLER

СМЕШИВАНИЕ

		Как грунт наполнитель		*Как выравнивающий грунт*		*Бес шлифовки*	
		обьем	*вес*	*обьем*	*вес*	*обьем*	*вес*
	AY-P0301	4	100	4	100	3	100
	Отвердитель	1	15	1	15	1,5	30
	R0301 standard	0 / 10%	0	1	14	-	-
	F/4 à 20ºC	50’’		19’’		16’’	
	H0301 STANDARD	20’ - 40’ (*)		20’ - 40’		15’	
	H0301 FAST	15’ - 35’ (*)		15’ - 35’		10’	

(*) Данные о жизнеспособности при добавлении 5% разбавителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

		Как грунт наполнитель	*Как выравнивающий грунт*	*Бес шлифовки*
	HVLP	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	1,3 - 1,4 mm
		2,5 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
	Coats	2	2	1 - 2
	20ºC	5’	5’	3’

NORDFLEX

AY-P0301

2K ACRYLIC PRIMER FILLER

СУШКА

		Как грунт наполнитель	*Как выравнивающий грунт*	*Бес шлифовки*
	H0301 STANDARD	-	-	Min 15’ Max 60’
20°C	**H0301 STANDARD**	2 h	1,5 h	> 1 h *
	H0301 FAST	1,5 h	1 h	-
	H0301 STANDARD	30’	30’	-
OC - 80cm	**На отлип**	5’	5’	-
	Полное высыхание	7’	7’	-

(*) В случае поверхностных дефектов его можно отшлифовать после 15 минут при 20°C.

ШЛИФОВКА

		Как грунт наполнитель	*Как выравнивающий грунт*	*Бес шлифовки*
ORBIT 3 - 5	**НАЧАЛЬНЫЙ**	P360	P400	-
	ФИНАЛЬНЫЙ	P600	P600	SANDING PAD MICROFINE
	НАЧАЛЬНЫЙ	P600	P600	-
	ФИНАЛЬНЫЙ	P800	P800	P1000

NORDFLEX

AY-P0301

2K ACRYLIC PRIMER FILLER

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать в вентилируемой покрасочной камере при 20ºC.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Используйте чистящий растворитель до истечения срока годности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Следуйте инструкциям на этикетке продукта.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности.
- Соответствует Национальному нормативному предписанию по охране труда и технике безопасности и утилизации отходов

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

- Храните изделие в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Хранить при температуре от + 5ºC до + 30ºC.

ГАРАНТИЯ

- Один год в закрытой оригинальной упаковке.