



REPOX

C35

VERSION: 180426
Page: 1/3

REFINISH 2K EPOXY PRIMER

ОПИСАНИЕ

REPOX 3:1 2К эпоксидный грунт, антикоррозионный, с высокой наполняющей способностью, адгезией к металлам (железо / сталь, оцинковка, алюминий и т. д.), окрашиваемый мокрым по мокрому.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	2К Эпоксид
Цвет:	Серый
Поверхность:	Матовый
Удельный вес:	1,7 kg/l а 20°C
Тверд. веществ:	74 % Вес
Время жизни 20°C:	6 ч в смешанном состоянии
Расход:	6-7 m ² /l
VOС:	433 g/l Рабочей смеси без разбавителя 496 g/l Рабочей смеси (Шлифуемая версия) 2004/42/EC - IIВ(с1)(540) 483 g/l Рабочей смеси (Не шлифуемая версия) 2004/42/EC-IIВ(с1)(540)



ПОДЛОЖКИ

Наносить на сталь, алюминий, оцинкованную и гальванизированную сталь, предварительно обезжиренную. Не наносить на фосфатирующие и протравливающие грунты.














ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель Repox
Разбавитель S238



ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ

		<i>Шлифуемый</i>				<i>Не шлифуемый</i>			
		<i>Объем</i>	<i>Вес</i>	<i>Объем</i>	<i>Вес</i>	<i>Объем</i>	<i>Вес</i>	<i>Объем</i>	<i>Вес</i>
	Рерох	100	100	100	100	100	100	100	100
	Отвердитель Рерох	33	18	33	18	33	18	33	18
	Разбавитель S238	0	0	10	5	25	13	50	24
	F/4 at 20°C	68"		48"		26"		16"	

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	Шлифуемый						Не шлифуемый	
								
Mixing application	100:33:0 объем		100:33:10 объем		100:33:25 объем		100:33:50 объем	
 mm	2,0		1,6 - 1,8		1,6 - 1,4		1,3 - 1,6	
 bar	1,5 - 2,0		1,5 - 2,0		1,5 - 2,0		2	
 cm	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15	15 - 20	10 - 15
	2 слоя		2 слоя		2 слоя		2 слоя	
	15' 20°C		15' 20°C		15' 20°C		10' 20°C	
Dry film thickness	100 - 120 микрон		100 - 80 микрон		80 - 60 микрон		30 микрон	

ВРЕМЯ СУШКИ


	Шлифуемый	Не шлифуемый
 20°C	8ч	-
 60°C	30'	-
 20°C	8ч	Мин. 3 часа Макс. 7 дней 1ч для 2к грунтов
 60°C	30'	30'

Шлифуемая версия повторная окраска: Шлифовать P180 / 240 и обезжирить.

Не шлифуемая версия повторная окраска: По истечению 7 дней необходимо зашлифовать.

Повторное покрытие: 2K грунты, краски 1К и 2К, жидкие шпатлевки, шпатлевки, герметики на водной основе и растворителях, антигравии на водной и сольвентной основе.

ШЛИФОВАНИЕ

		Шлифование	Не шлифуемый
	INITIAL	P240 - P320 – P400	-
	FINAL	P500	Шлифовальная губка MICROFINE

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите растворителем до истечения времени жизни продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре в диапазоне между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

Один год в неоткрытой оригинальной упаковке.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел. ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.