



UNIX 250HS

E38VERSION: 180706
Page: 1/3

HIGH RESISTANCE HS CLEAR COAT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ



UNIX 250HS это новый 2K премиум класса лак с высоким сухим остатком и устойчивый к царапинам. Он выделяется высоким уровнем блеска и долговечностью лаковой поверхности. Он отличается превосходными свойствами, такими как легкое нанесение, хорошая стойкость к истиранию и химическим веществам, а также легко полируется после отверждения. Это лак рекомендуется как для полного, так и для точечного ремонта. Он может быть разбавлен до 5% растворителя, если требуется больший объем. Благодаря своей формуле этот продукт классифицируется как лак специального назначения, поэтому он соответствует действующему законодательству ЕС в отношении выбросов VOC.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:	Акриловый 2K		
Цвет:	Бесцветный		
Удельный вес:	1,0 kg/l at 20°C		
Вязкость CF/4:	18,5" at 20°C		
Толщина сухой пленки:	55 микрон	2 слоя	
Расход:	9-10 m ² /l		
Сод. тверд. веществ:	47 %	UNIX 250HS	
	46 %	Разведение (100:50 об.)	
	44 %	Разведение (100:50:5 об.)	
	486 g/l	Разведение (100:50 об.) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(486)	
VOC:	500 g/l	Разведение (100:50:5 об.) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(500)	

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

C354	медленный отвердитель	S322	стандартный разбавитель
C355	стандартный отвердитель	S324	медленный разбавитель
C356	быстрый отвердитель		

T° (°C)			
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель Опционально
< 18	C356	C356	S322
18 - 25	C355-C356	C355	S322
> 25	C355	C354	S324

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После нанесения базового слоя краски обязательная выдержка 15 – 20 минут перед нанесением лака **UNIX 250HS**.

СМЕШИВАНИЕ

UNIX 250 HS	A · B · C			
C354	100:50:0-5 по объему	2 : 1	20°C	
C355			18,5" F/4	3 ч
C356				2 ч

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
HVLP	1,2-1,3	2	10		

ВРЕМЯ СУШКИ

20° C						60° C		Short wave IR		
									ВЫДЕРЖКА	ВРЕМЯ СУШКИ
C354	25'	4ч	5ч	8ч	24ч	C354	40'	СВЕТЛЫЕ	5'	10'
C355	20'	3h	5h	7h	24ч	C355	30'	ТЕМНЫЕ	4'	8'
C356	20'	2,5ч	4ч	6ч	24ч	C356	--	МЕТАЛЛИК	5'	10'

ПРИМЕЧАНИЕ

Влажность влияет на прозрачность, поэтому оборудование должно быть сухим.
Закройте банку с отвердителем сразу после использования.
Когда относительная влажность выше 70% и/или температура ниже + 10°C, рекомендуется сушить при температуре 60°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте растворитель для очистки до того как истечет время жизни продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. В диапазоне температур между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке, один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки или в наш технический отдел.
ROBERLO SA отказывается от какой-либо ответственности из-за неправильного использования продукта.