

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ NASON™ N-3500 / N-3501

ОПИСАНИЕ

Грунты наполнители N-3500 / N-3501 (чёрный) – являются частью авторемонтной лакокрасочной системы Nason. Отличаются быстрой сушкой и очень легким нанесением. Наносятся непосредственно перед базовым покрытием Nason. Обеспечивают превосходный блеск и внешний вид готового покрытия.

СВОЙСТВА

- Легко наносится
- Легко обрабатывается
- Превосходная вертикальная стабильность

ПРОДУКТЫ

- N-3500 Грунт- наполнитель
- N-3501 Грунт- наполнитель (чёрный)
- N-5000 Отвердитель
- N-6000 Растворитель

ПОДЛОЖКИ

- Заводские или отвердевшие ремонтные покрытия
- Отшлифованные электрофорезные покрытия
- Отшлифованные полиэфирные шпатлевки
- Nason грунтовка N-3000



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ NASON™ N-3500 / N-3501

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Произвести очистку и подготовку поверхности, отремонтировать согласно повреждению
- Перед окрашиванием ещё раз очистить поверхность с продуктом Nason N-1000.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА



По объёму: 4:1:0-10%

По весу (гр): 100:15:0-6

С продуктами системы Nason отвердитель N-5000 и растворитель N-6000



1 час 30 минут

НАНЕСЕНИЕ



20-22 секунд DIN 4 мм при 20°C

Данные соответствуют оборудованию HVLP (см. рекомендации производителя)

Диаметр окрасочного сопла: 1.4-1.6 мм

Рабочее давление: 2.0 бар на входе / HVLP: максимум 0.7 на выходе



1-3 слоя

Толщина сухой плёнки: 50-70 μ / слой

Межслойные выдержки: до полного матовения

Перед сушкой: 10 минут при 20°C



СУШКА



ИЛИ



ИЛИ



5 минут 50% мощности (короткие волны) + 15 минут 100% мощности (дистанция 80см)



ШЛИФОВКА



Сухая шлифовка:
P400 - P500



Мокрая шлифовка:
P800 - P1000



ОКРАШИВАНИЕ

Базовое покрытие Nason



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Данный продукт классифицируется в соответствии с регламентом (ЕС) 1272/2008 (CLP).
- Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Safety Data Sheet.

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству материалов Nason™.

Технологические характеристики лакокрасочных систем будут недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Nason™, если такое использование специально не обозначено как допустимое.