



# MULTI 10

A53

VERSION: 160219  
Page: 1/2

## UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

### ОПИСАНИЕ

**MULTI 10** является шпатлевкой высокого качества с кремообразной текстурой. Шпатлевка очень легко наносится. Отличается хорошей адгезией к различным поверхностям. Короткое время сушки и быстрое отверждение, позволяют сократить время шлифования. Подходит для ручного и машинного шлифования.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: Ненасыщенный полиэфир  
Цвет: Кремовый  
Удельный вес: 1,7 kg/l at 20°C  
VOC: 18 g/l Рабочей смеси 2004/42/EC - II B(b)(250) 18g/l




### СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель PBO




### ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Её можно наносить на сталь, алюминий, гальванизированные, оцинкованные и полиэфирные поверхности. Когда требуется максимальная защита, наносите на эпоксидный грунт. Не наносить на термопластичные покрытия и кислотные грунты.





### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Сталь	Алюминий	Оцинковка	Полиэстер UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

## СМЕШИВАНИЕ

	 ВЕС	 100	
10°C	100:2	6,5 мин	30 мин
20°C		5 мин	20 мин
30°C		4 мин	15 мин

## ШЛИФОВАНИЕ

	 ВРЕМЯ	 ОРБИТЕ		
НАЧАЛО	5 мин	7 - 5 mm	P120	P80
	ДИСТАНЦИЯ 80 cm			P150
КОНЕЦ	МАКС. Т 80°C	5 - 3 mm	P220	P240

## ПРИМЕЧАНИЕ

Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте.  
Перед нанесением покрытия необходимо изолировать его.  
Полиэфирные шпаклевки не будут отверждаться при температуре ниже + 5°C.

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите шпатель чистящим разбавителем до того, как продукт затвердеет.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с листами безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

## ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре между + 5°C и + 30°C.

## ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.

ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.

### СОВЕТ:

Эффективность высыхания полиэфирной шпатлевки во время ИК-сушки, зависит от лампы, расстояния, поверхности металла и особенно, от выставленной температуры.