Техническая информация

TORO
Версия: 2015_10

2K CLEARCOAT
8002 Plus

Это двухкомпонентный акриловый лак с высокой стойкостью к царапинам, используемый в качестве специального покрытия на базовых красках.
2K лак 8002 Plus представляет собой глянцевое, не желтеющее покрытие с превосходными механическими и химическими свойствами и чрезвычайно сильной защитой от ультрафиолета, подходящее как для легковых, так и для коммерческих транспортных средств. Обеспечивает длительную надежную защиту окрашенных поверхностей и отличную адгезию как к растворительным, так и к водным краскам.

Пропорции смешивание (по объёму), 20ºC	**100% 2K лак 8002 Plus** **50% 2K отвердитель 3002 Plus / 3002 Plus Fast** **0 - 5% 2K растворитель 3801**		
Жизнеспособность	**2 -3 ч**		
Вязкость, DIN 4, 20ºC	**17 – 20 с**		
Нанесение	**1,3 – 1,5 мм** **2,5 – 3,5 бар**		
Слоя	**2; Толщина плёнки 40 – 60 µм**		
Междуслойка, 20ºC	**5 - 10 мин**		
Сушка	***Dust dry***	***Dry to handle***	***Fully cured***
20°C:	**30 мин (3002)** **25 мин (3002 Fast)**	**8 ч (3002)** **7 ч (3002 Fast)**	**Наночь**
60°C:	**5 мин**	**25 мин – 30 мин(3002)** **25 мин (3002 Fast)**	**1,5 ч**
Расход теор.	**8-10 м²/л (50 µм сухой плёнки)**		
LOJ	**2004/42/IIB(e)(840)610**		
Хранение	**Хранить вдали от источников возгорания. Не хранить с легковоспламеняющимися материалами.** **Хранить контейнеры плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте.Температура хранения не ниже 3 ° C.**		
Срок годности	**Лак 8002 Plus: 4 года, отвердитель 3002Plus/3002 Plus Fast : 1 год**		